

DATA REVISIONE: 29.03.12

TIPO TESSUTO	PESO				INSERZIONI				CARICHI DI ROTTURA				TIPO VETRO		COSTRUZIONE
	Gewicht - Weight				Fadendichte				Reißkraft				Glas Typ		
	GREZZO		RESINATO		ORDITO		TRAMA		ORDITO		TRAMA		Glass Type		
	Roh Rough		Imprägniert Resined		Kette Warp		Schuß Fill		Kette Warp		Schuß Fill				
Gewebe Qualität Fabric Style	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>	al cm	per inch	al cm	per inch	Kg x filo Faden Thread	N x filo Faden Thread	Kg x filo Faden Thread	N x filo Faden Thread	Ordito Kette Warp	Trama Schuß Fill	Bindung Construction
<b>GI 50</b>	52	1,5	95	2,8	3,8	9,65	3,8	9,65	6	60	7	70	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
<b>GI 80</b>	74	2,2	122	3,6	2,5	6,35	2	5,08	13	130	22	220	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 100</b>	74	2,2	120	3,5	5,4	13,72	5,4	13,72	6	60	7	70	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
<b>GI 105</b>	100,5	2,96	151	4,45	2,5	6,35	2,2	5,59	19	190	18	180	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>MS 120</b>	110,9	3,3	165	4,9	4,0	10,16	4,0	10,16	9	85	11	110	FILATO	FILATO	GIRO INGL.
<b>MM 130</b>	130,5	3,8	206	6,1	3	7,62	3	7,62	18	180	19	190	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 135</b>	134,2	4	200	5,9	2,5	6,4	2,5	6,4	19	190	30	290	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 200</b>	165	4,9	246	7,3	2	5,08	2	5,08	35	340	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 220</b>	170	5	258	7,6	2	5,08	2	5,08	35	340	37	360	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
<b>GI 255</b>	196	5,8	296	8,7	2,35	5,97	2,35	5,97	35	340	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 190</b>	208	6,13	310	9,14	1,2	3,05	1,0	2,54	80	780	94	920	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
<b>GI 270</b>	250	7,4	360	10,6	3	7,62	3	7,62	29	280	34	330	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 300</b>	262	7,7	385	11,4	2	5,08	2	5,08	53	520	44	430	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 723</b>	280	8,3	410	12,1	2	5,08	2	5,08	51	500	63	620	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
<b>GI 380</b>	330	9,7	475	14	1,9	4,83	1,9	4,83	61	600	70	690	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>TT 330 P</b>	330	9,7	458	13,5	5,4	13,72	5,4	13,72	33	320	33	320	FILATO	ROVING	TELA
<b>TX1</b>	335,2	9,9	490	14,5	2,35	5,97	2,35	5,97	49	480	60	590	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
<b>GI 325</b>	343	10,1	484	14,3	1,8	4,57	1,6	4,06	86	840	70	690	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>GI 325 R</b>	379	11,2	550	16,2	1,8	4,57	1,6	4,06	86	840	90	880	FILATO	RITORTO	GIRO INGL.
<b>GI 420</b>	395	11,6	560	16,5	1,8	4,57	1,6	4,06	85	830	101	990	FILATO	ROVING	GIRO INGL.
<b>TA 550</b>	565	16,7	802	23,7	2	5,08	2	5,08	112	1100	128	1250	RITORTO	RITORTO	PANAMA
<b>GI 150</b>	151,6	4,47	225	6,64	5,4	13,72	5,4	13,72	7	72	11	110	FILATO	FILATO	GIRO INGL.

Filato=GARN-YARN Ritorto=GEZWIRNT-TWISTED Giro Inglese=DREHER-LENO MESH-NET Tela=LEINWAND-PLANE

CONTENUTO DI RESINA - Harzegehalt - Resin content:

25-40%

PARTI VOLATILI - Flüchtige Anteile - Volatile parts:

8-12%

SCORRIMENTO - Fluß - Flowing:

40-60%

TOLLERANZA CARICHI DI ROTTURA - Reißkraft Toleranz - Breaking strength Tolerance:

-10%

TOLLERANZA PESO (Grezzo e resinato) - Gewicht Toleranz (Rough und beharzt) - Weight Tolerance (Raw and resined):

+/-5%